

Прозрачная пластиковая плёнка с высокой твёрдостью и защитой от загрязнений «Geofilm»



- Отличная стойкость к царапинам и истиранию
- Поверхность покрыта «Asier» — твёрдым покрытием с высокой защитой от загрязнений
- ПЭТ-плёнка для стандартного типа — PMMA, PC и другие плёнки по запросу

Технические характеристики

Свойства

Толщина твёрдого покрытия	Стандартный тип: 10 мкм; тип повышенной твёрдости: 20 мкм и более
Светопропускание	91.0% или выше (оба типа) (JIS K7361-1)
Мутность (haze)	0.5% или ниже (оба типа) (JIS K7136)
Адгезия	Пройдено (тест решётчатым надрезом, 3 раза)
Твёрдость по карандашу	Стандартный тип: 4H; тип повышенной твёрдости: 6H и выше (JIS K5600-5-4, нагрузка 750 г; оценка только по царапинам, не по вмятинам)
Стойкость к царапинам (стальная вата #0000, нагрузка 500 г)	Царапин нет: стандартный тип 20 000 движений; тип повышенной твёрдости 10 000 движений
Стойкость к царапинам (стальная вата #0000, нагрузка 1.0 кг)	Царапин нет: стандартный тип 4 000 движений; тип повышенной твёрдости 2 000 движений
Стойкость к царапинам (стальная вата #0000, нагрузка 1.5 кг)	Царапин нет: стандартный тип 2 000 движений; тип повышенной твёрдости 1 500 движений
Краевой угол смачивания	105° (вода); 68° (олеиновая кислота)
Основа	Низкоинтерференционная PET-плёнка толщиной 125 мкм (Toyobo); обратная сторона: покрытие для коррекции скручивания
Размер плёнки	1 500 мм (максимальная ширина)
Примечания	Плёнки из PMMA, PC и других материалов по запросу; нанесение клея или выбор клеев по запросу; данные справочные, не являются гарантированными значениями

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com

Полный каталог и запрос цены: [medkatalog.vercel.app](#)